

Баумит ДуоКонтакт

Baumit DuoContact



Продукт	Фабрично смесен, прахообразен минерален състав за лепене и шпакловане на плочи от полистирол и минерални фасадни плочи.
Състав	Цимент, органични свързващи вещества, пясъци, добавки.
Приложение	Паропропусклив лепилен и шпакловъчен състав за външно и вътрешно приложение. За лепене на фасадни топлоизолационни плоскости (полистиролни и минерални) както и за подравнителна и армирана шпакловка с влагане на стъклотекстилна мрежа. Материалът е подходящ за къщи и малки обекти с височина до 8 m. Баумит ДуоКонтакт е подходящ за шпакловка на здрави мазилки и бетонови повърхности.
Технически данни	Максимална зърнометрия: 1,0 mm Плътност в сухо състояние: 1540 kg/m³ Коефициент на топлопроводимост λ_n: 0,8 W/mK Коефициент на паропропускливост μ: около 10 Необходимо количество вода: около 4,5 – 6,0 l/торба Разход на материал: ■ минерални фасадни плочи: около 5,0 kg/m² (за лепене) около 7,0 kg/m² (за изравнителен и армиращ слой) ■ фасадни плочи от полистирол: 4,0 – 5,0 kg/m² (за лепене) 3,5 – 4,5 kg/m² (изравнителен и армиращ слой)
Форма на доставка	Опаковка: 25 kg торба, 1 палет = 48 торби = 1200 kg.
Съхранение	На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 6 месеца.
Гаранция за качество	Собствен контрол на качеството в заводска лаборатория, външен контрол от акредитирани изпитателни лаборатории.
Класификация според закона за химикалите	Символ за опасност: Xi дразнещ Детайлна категоризация, съгласно Закона за химикалите може да получите от Листа за безопасност на продукта (съгласно Параграф 3 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.) на интернет-страницата на Баумит (www.baumit.bg) или да изискате от нас, фирма „Баумит България“ ЕООД, 2100 гр. Елин Пелин, ул. „България“ № 38, тел. 02/9266/911 или факс 02/9266/918. Да се следи общата гранична стойност на запрашеност, съгласно нивата, определени по МАК – листата от 2001 г. (концентрация на фина прах максимум 6 mg/m³, обща концентрация на прах максимум 15 mg/m³).

Основа

Проверката на основата се извършва съгласно действащите норми. Основата трябва да бъде суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, без изцветявания на соли по повърхността, да е с необходимата носеща способност и без ронещи се или нефиксирани части.

Смесване

Прахообразният лепилен състав се изсипва в чиста вода, разбърква се с бъркалка на бавни обороти, оставя се да престои около 5 минути и се разбърква още веднъж. Готовата смес е годна за употреба около 1,5 часа.

Обработка; указания, при специфични за продукта основи

1. В състав на топлоизолация

Като лепилен състав - стената трябва да бъде равна ($\pm 10 \text{ mm/m}$). По-големите неравности се изравняват в отделен работен цикъл. Неравности до 10 mm се изглаждат с ДуоКонтакт; по-големи неравности – със съответния мазилков състав (например Баумит МРА 35).

Нанася се по контура на фасадната плоча и поне на три точки в средата на плочата (повърхност с лепилна маса минимум 40 %). При равни и гладки основи е възможно материалът да се нанесе и върху цялата повърхност с помощта на гребеновидна шпакла.

Като шпакловъчна маса – върху гладко залепените, добре изравнени, без fugи фасадни топлоизолационни плочи се нанася армирания слой. Баумит ДуоКонтакт се нанася върху основата с помощта на 10 mm – гребеновидна шпакла. В прясната шпакловка се полага на отвесни ленти стъклотекстилна мрежа, като краищата на отделните ленти се припокриват най-малко с 10 cm и чрез добавянето на малко материал, мрежата се зашпаклова и се изравнява напълно по цялата повърхност. Дебелината на шпакловката трябва да бъде около 3 – 4 mm, минимум 2 mm.

При нанасяне върху топлоизолационни плочи от полистирол, се препоръчва повърхността на фасадните плочи да се шлайфа и да се обезпраши.

2. Шпакловане върху бояджийски покрития

Основата трябва да бъде равна, здрава, суха, да няма изцветяване на соли и кофразни емулсии. Бояджийските покрития трябва да са здраво свързали с основата, да не кредитат, ронещите се и нефиксирани части да се отстранят, да се почисти много добре.

3. Шпакловане върху мазилки

Почистват се предварително с пароструен апарат, пукнатините се запълват в отделен работен цикъл. Основата трябва да бъде равна, здрава, суха, да няма изцветяване на соли по повърхността и кофразни емулсии.

4. Шпакловане върху бетон

Да се измие обилно с вода и почистващ препарат.

Общи указания

Да не се работи при температура на материала, въздуха и основата под $+5^{\circ}\text{C}$, както и при опасност от замръзване. Да не се добавят средства против замръзване.

Върху фасадни плочи, които са били изложени на въздействието на UV-лъчи по-дълго време от 2 седмици (пожълтели плочи), шпакловката се нанася след повторно шлайфане и обезпрашаване на плочите.

Преди последваща обработка, нанесените шпакловъчни слоеве трябва да се оставят да изсъхнат най-малко 7 дни.

Да се съблюдава стъклотекстилната мрежа по шпаклованата фасада да не е повредена или да е оставена непокрита. При двойно армиране, вторият слой шпакловка може да се нанася най-рано след един ден.

Общи указания

При дюбелиране, главите на дюбелите трябва да се заравняват с Баумит Дуоконтакт 12 часа преди шпакловането.

Подходящи крайни покрития:

Баумит Унипраймер – Универсален грунд с ГранопорТоп – гранопор мазилка
Баумит Унипраймер – Универсален грунд със СиликатТоп – силикатна мазилка
Баумит Унипраймер – Универсален грунд със СиликонТоп – силиконова мазилка
Баумит Унипраймер – Универсален грунд с НанопорТоп - нанопор мазилка
Баумит Унипраймер – Универсален грунд с АртлайнТоп - артлайн мазилка ¹⁾
Баумит Унипраймер – Универсален грунд с МозаикТоп - мозаична мазилка

1) Да се съблюдава и техническата карта на АртлайнТоп - артлайн мазилка!