Баумит КлимаГлете - варова шпакловка
Baumit KlimaGlätte

baumit.com

Продукт

Фабрично произведена шпакловъчна смес на варова основа за ръчно и машинно полагане; само за вътрешно приложение!

Състав

Бяла хидратна вар, подбрани варови брашна и добавки.

Свойства

Лесна обработваемост, постигане на гладка повърхност.

Приложение

За постигане на гладки повърхности. Приложима, след определено време за съхнене на основата, върху Баумит варови, варо-циментови, циментови и саниращи мазилки, както и върху бетон; за вътрешно приложение. Не е подходяща за последващо лепене на керамични покрития! Възможно е, включително частично, армиране на шпакловката с Баумит СтарТекс.

Технически данни

Клас по стандарт:	GP – CS I, съгласно EN 998 - 1
Максимална зърнометрия:	0,1 mm
Плътност:	около 1200 kg/m^3
Необходимо количество вода:	около 8 l / kg сух материал
Време за работа с материала:	около 8 часа (в зависимост от атмосферните условия)
Минимална дебелина на слоя:	1 mm
Максимална дебелина на слоя:	3 mm на всяка ръка
Разход на материал:	около 3,5 kg/m^2 при 2 – 3 mm дебелина

Класифика-ция според закона за химикалите

Символ за опасност: Xi дразнещ

R-фрази:
R 36: Дразни очите
R 38: Дразни дихателните пътища
R 43: Възможна е чувствителност при контакт с кожата.

S-фрази: S 2: Да се пази от деца
S 24: Да се избягва контакт с кожата
S 25: Да се избягва контакт с очите
S 26: При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
S 28: След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода.
S 37: Да се носят подходящи защитни ръкавици

При поискване може да се получи и Листа за безопасност на материала.

Съхранение

На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 12 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол на качеството в заводски лаборатории, съгласно EN 998-1.

Форма на доставка

Опаковка: торби по 20 kg.

Основа

Основата следва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не отблъсква водата и без ронещи се части. Изпитването на основата се осъществява съгласно ÖNORM B 3346. Равнинността на стената трябва да отговаря на ÖNORM DIN 18202.

Указания при специфични за продукта основи

Горепосочените указания са за основи, подготвени съгласно нормативните изисквания, при които се предпоставят преди всичко запълнени фуги (при необходимост фугите следва да се запълнят преди шпакловането).

Баумит Варови и варо-циментови мазилки:
Например Баумит Специална бяла машинна мазилка, Баумит Варова Клима-мазилка, Баумит Термо мазилка, Баумит Хастарна мазилка, Баумит MPI 25, като Баумит КлимаГлете се нанася след достатъчно (технологично) време на престой.

Бетон:
Неравности, фуги, дупки се запълват с Баумит СтарКонтакт (StarContact) . Време на престой (при използване на Баумит СтарКонтакт) минимум 7 дни.

Обработка

В чиста кофа се наливат около 8 l чиста вода. Баумит КлимаГлете се изсипва отгоре и се оставя 5 – 10 min да попие (потъне), разбърква се с подходяща бъркалка, докато се получи гладка, кремоподобна, еднородна консистенция, готова за полагане.

Съвет: За получаване на още по-кремоподобна консистенция Баумит КлимаГлете се накисва 2 - 3 часа по-рано, разбърква се и преди полагането се разбърква още веднъж (8 часа време на обработка).

а.) ръчна обработка
Баумит КлимаГлете се изтегля с помощта на неръждаема маламашка и се оставя да втвърди (евентуален допълнителен материал се добавя с лек натиск върху положения) и след пълното втвърдяване (според метеорологичните условия и попиващата способност на основата – около 2 часа) се нанася втори слой Баумит КлимаГлете, с малко по-рядка консистенция и до постигане на абсолютно фина повърхност (не се заглажда с вода).

б.) машинна обработка
Разбърканата с бъркалка пастообразна Баумит КлимаГлете се изпръсква с подходяща машина (например PFT Ritmo или други подобни), изтегля се с неръждаема маламашка и се оставя да втвърди (евентуален допълнителен материал се добавя с лек натиск върху положения) и след пълното втвърдяване (според метеорологичните условия и попиващата способност на основата – около 2 часа) се нанася втори слой Баумит КлимаГлете, с малко по-рядка консистенция и до постигане на абсолютно фина повърхност (не се заглажда с вода).

Общата дебелина на слоя е възможно да бъде 1 – 3 mm, като оптимално е да е между 2 и 3 mm.

Указания и общи положения

По време на нанасянето и свързването на материала, температурата на въздуха, материала и основата трябва да бъде над +5°C.
При използване на нагревателни уреди, особено такива на газ, трябва да се осигури добро напречно проветряване.

Крайни покрития
Технологичното време на престой (съхнене/карбонизация) преди полагането на следващи покрития е минимум 7 дни. Веднага след това могат да се лепят тапети или да се боядисва. Не е подходяща за лепене на плочки!
Ниските температури и високата влажност на въздуха удължават времето за свързване и съхнене на Баумит КлимаГлете.
Като крайно покритие са подходящи всякакви, срещани в практиката бои на варова основа (например Баумит Варова боя), както и Баумит СиликатКолор, като при необходимост в отделни случаи се препоръчва да се подготвят мострени площи за проверка годността на цвета на боята.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.