изд. 01/2010

# ГИПСОВА ШПАКЛОВКА




## СВОЙСТВА

Продукт с голямо отворено време, удобен за работа. Изключителна пластичност и лекота на нанасяне. Образува гладка и здрава повърхност.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

За направата на шпакловки върху повърхности от бетон, газобетон, варопясъчни, вароциментопясъчни, циментопясъчни и гипсови мазилки, гипсови зидарии и гипсофазерни плоскости в помещения с нормална влажност на въздуха.

Шпакловката може да се използува и за грубо запълване на фуги при облицовки от гипсофазерни плоскости и гипсокартон.

## НАЧИН НА РАБОТА

**А)** Подготовка на основата

Основата за шпакловане трябва да бъде здрава, суха, равна, без замърсявания от масло, строителни отпадъци, прах и постна боя. При много порьозни и по-слаби основи /стари мазилки/ е желателно основата да бъде грундирана с водоразредим дълбокопроникващ и заздравяващ "Борогрунд", а при бетонови панели с „Бороконтакт".

**Б)** Смесване и нанасяне

Нанасяне на шпакловката

Смесването се извършва в неръждаем съд с такъв обем, че готовата смес да се изразходва до 25 минути след смесването. Шпакловъчната смес се приготвя чрез смесването на 1 кг суха смес с 400-500 мл вода. Разбърква се 2-3 минути, оставя се в покой 3-4 минути, разбърква се още веднъж и сместа е готова за работа. В процеса на нанасяне на шпакловката готовата смес не се разбърква.

Шпакловката се нанася с метална или пластмасова шпакла върху почистената повърхност отгоре надолу, на отделни участъци, като се внимава стената да не „дръпне" водата /особено в горещо време или върху огрети от слънцето стени/. Шпакловката се нанася възможно най-тънко еднослойно или на два пласта с обща дебелина до 2 мм. Вторият слой шпакловка се нанася след набиране якост от първия, но преди той да е изсъхнал.

При необходимост грапавините от шпаклованата повърхност могат да се загладят с фина шкурка. Шкуркането може да се извършва най-рано 24 часа след шпакловането.

**В)** Допълнителни указания

Не се допуска смесване с гипс, вар, цимент или пясък, защото това ще доведе до влошаване на качеството.

По време на шпакловането в помещението трябва да се осигури температура на въздуха от 0°С до 35°С.

Не е желателно да се шпаклова при температури над 30-35°С или върху огрети от слънцето стени. Прясно нанесената шпакловка да се пази от замръзване.

Инструментите се почистват чрез изстъргване и измиване с вода.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|---|---|
| pH-стойност: | в доставната форма няма, във водна суспензия около 7÷8 |
| Външен вид: | прахообразен |
| Мирис: | без мирис |
| Насипна плътност: | около 0,9 g/cm$^3$ |

BORO
www.boro-bg.com
НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА ЗАЯВКИ
0700 16 066

БОРО – Богомил Дачев
ул. Боро №10
1261 с. Мрамор
България
тел +359 2 892 39 21
факс +359 2 892 39 45

BORO – Bogomil Dachev
10 Boro Str.
1261 Mramor
Bulgaria
Tel +359 2 892 39 21
Fax +359 2 892 39 45

sales@boro-bg.com

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|---|---|
| Разтворимост във вода: | минимална разтворимост |
| Остатък върху сито със светъл отвор 0,2 мм: | не повече от 10 % масови |
| Начало на свързване: | от 25 до 50 минути |
| Край на свързване: | от 30 до 55 минути |

## РАЗХОДНА НОРМА

| | |
|---|---|
| Върху мазилка: | от 200 до 400 гр/м$^2$ |
| Върху бетонови повърхности /панели/: | от 250 до 500 гр/м$^2$ в зависимост от повърхността на бетона. |

## ОПАКОВКИ

5 кг /палет =160 бр./
15 кг /палет =64 бр./

## СРОК НА ГОДНОСТ

6 месеца от датата на производство в оригинални опаковки.
Да се съхранява в сухи складови помещения.

## ВНИМАНИЕ!

Горните указания не изключват и не могат да заменят професионалната подготовка на изпълнителя.
Производителят гарантира качеството на продукта, но няма влияние върху начина на употребата му. Затова, ако има някакво съмнение, изпълнителят трябва да направи собствени проби за годността на продукта за конкретната цел на приложение.
Освен направените препоръки всички дейности трябва да са съобразени с изискванията за здраве и безопасност при работа и правилата за извършване на строителни работи.

BORO
www.boro-bg.com
НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА ЗАЯВКИ
0700 16 066
sales@boro-bg.com

БОРО – Богомил Дачев
ул. Боро №10
1261 с. Мрамор
България
тел +359 2 892 39 21
факс +359 2 892 39 45

BORO – Bogomil Dachev
10 Boro Str.
1261 Mramor
Bulgaria
Tel +359 2 892 39 21
Fax +359 2 892 39 45