изд. 01/2010

ТЕРАКОЛ® ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА



СВОЙСТВА

Пластичен при работа. Отлична адхезия към гладки основи.
Хидро и мразоустойчив.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За външни стени и мокри помещения.
Употребява се като "шприц" преди нанасяне на обикновена мазилка върху стени, зидани с газобетонни тухли, за шпакловане на обикновени външни мазилки и гладко отлети бетонови повърхности, шпакловане на комини, "шприц" на тавани в мокри помещения и др.

НАЧИН НА РАБОТА

А) Подготовка на основата
Порьозните основи предварително се грундират с "Борогрунд", а гладките с "Бороконтакт".
Б) Смесване и нанасяне
2,5-3 части суха смес се разбъркват с 1 част вода в пластмасов съд с механична бъркалка. Сместа се оставя да престои 15 минути, след което се разбърква отново. "Животът" на сместа е от 4÷5 часа.
Нанася се с шпакла или голяма четка (баданарка). След нанасянето не "дърпа" около 15-20 мин. При необходимост, след като "дръпне" достатъчно, шпакловката се заглажда със стиропор или кече.
Температура за работа: 5°C÷30°C.
Не се допуска смесване с гипс, цимент или пясък!
Това ще влоши качеството!
В) Допълнителни указания
Продуктът съдържа цимент. Дразни очите и кожата.
При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
Да се носят подходящи предпазни ръкавици.
Във втвърдено състояние няма вредни физиологични и екологични въздействия.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Външен вид:	прахообразен
Мирис:	характерен
pH стойност при 20°C:	около 12
Насипна плътност:	около 1,1 ÷ 1,7 g/cm3
Разтворимост във вода:	около 1,5 % при 20°C

РАЗХОДНА НОРМА

В зависимост от начина на нанасяне от 0,5 до 2 кг/м².

ОПАКОВКИ

5 кг /палет =200 бр./
25 кг /палет =40 бр./

СРОК НА ГОДНОСТ

12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки.
Да се съхранява в сухи складови помещения.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

sales@boro-bg.com
BORO
www.boro-bg.com
НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА ЗАЯВКИ
0700 16 066

БОРО – Богомил Дачев
ул. Боро №10
1261 с. Мрамор
България
тел +359 2 892 39 21
факс +359 2 892 39 45

BORO – Bogomil Dachev
10 Boro Str.
1261 Mramor
Bulgaria
Tel +359 2 892 39 21
Fax +359 2 892 39 45

ВНИМАНИЕ!

Горните указания не изключват и не могат да заменят професионалната подготовка на изпълнителя.

Производителят гарантира качеството на продукта, но няма влияние върху начина на употребата му. Затова, ако има някакво съмнение, изпълнителят трябва да направи собствени проби за годността на продукта за конкретната цел на приложение.

Освен направените препоръки всички дейности трябва да са съобразени с изискванията за здраве и безопасност при работа и правилата за извършване на строителни работи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

sales@boro-bg.com

BORO

www.boro-bg.com

НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА ЗАЯВКИ

0700 16 066

БОРО – Богомил Дачев

ул. Боро №10
1261 с. Мрамор
България

тел +359 2 892 39 21
факс +359 2 892 39 45

BORO – Bogomil Dachev

10 Boro Str.
1261 Mramor
Bulgaria

Tel +359 2 892 39 21
Fax +359 2 892 39 45